

## Ciclo MONOLITHO® CLASSIC effetto VELLUTO

CICLI MONOLITHO®							
Ciclo MONOLITHO® CLASSIC effetto VELLUTO							
	FASE	azione	preparazione	strumento	consumo circa kg/mq	pot life	tempo per sovrapplicazione
<b>GIORNO 1</b>	FASE 1	applicare 1 mano di CONSOLIDA	microemulsione pronto uso	ruolo o plafone	0,08	nd	4h
	FASE 2	Applicazione di una mano di CLASSIC 130	Applicazione malta decorativa CLASSIC 130 granulometria 0-300 micron, prendere il toner scelto, miscelarlo con l'acqua di diluizione al 32-38% sulla polvere, Applicazione rasata, nel colore desiderato. Tenere sempre ben pulita la lama del frattone durante l'applicazione. Ad essiccazione avvenuta carteggiare con dischi abrasivi bianchi, grana da 120	frattone dentato monolitho®	1,2	40min	8h
<b>GIORNO 2</b>	FASE 3	Applicazione di una mano di CLASSIC 130	Applicazione malta decorativa CLASSIC 130 granulometria 0-300 micron, prendere il toner scelto, miscelarlo con l'acqua di diluizione al 32-38% sulla polvere, Applicazione rasata, nel colore desiderato. Tenere sempre ben pulita la lama del frattone durante l'applicazione. Per colori chiari o per evitare bruciature si può utilizzare frattone in plastica. Ad essiccazione avvenuta carteggiare con dischi abrasivi bianchi, grana da 120.	frattone dentato monolitho® o frattone di plastica bordi arrotondati	0,8	40min	8h

			CICLI MONOLITHO®				
			Ciclo MONOLITHO® CLASSIC effetto VELLUTO				
<b>GIORNO 3</b>	FASE 4	Applicazione di una mano di CLASSIC STUCCO	Applicazione malta decorativa CLASSIC STUCCO granulometria 60 micron, prendere il toner scelto, miscelarlo con l'acqua di diluizione al 38% sulla polvere, Applicazione rasata, nel colore desiderato. Tenere sempre ben pulita la lama del frattone durante l'applicazione. Per colori chiari o per evitare bruciature si può utilizzare frattone in plastica. Ad essiccazione avvenuta carteggiare con dischi abrasivi bianchi, grana da 120 a 220 a seconda della sfumatura voluta	frattone dentato monolitho® o frattone di plastica bordi arrotondati	0,5	40min	8h
<b>GIORNO 4</b>	FASE 5	applicare 1 mano di CONSOLIDA	microemulsione pronto uso	rullo o plafone	0,08	nd	4h
	FASE 6	applicare 1 mano di Finitura	Applicazione finale "pettinata" a rullo di finitura trasparente nella versione desiderata. E' consigliata la finitura satinata. La finitura lucida potrebbe richiedere ulteriori riprese aggiuntive. I prodotti all'acqua si possono diluire fino al 5% con acqua	rullo mohair pelo corto	0,07	1h	4h
<b>GIORNO 5</b>	FASE 7	applicare 1 mano di Finitura	Applicazione finale "pettinata" a rullo di finitura trasparente nella versione desiderata. E' consigliata la finitura satinata. La finitura lucida potrebbe richiedere ulteriori riprese aggiuntive. I prodotti all'acqua si possono diluire fino al 5% con acqua	rullo mohair pelo corto	0,07	1h	4h
					7 gg per essiccazione completa		