

Ciclo MONOLITHO® EASY effetto VELLUTO

CICLI MONOLITHO®							
Ciclo MONOLITHO® EASY effetto velluto							
	FASE	azione	preparazione	strumento	consumo circa kg/mq	pot life	tempo per sovrapplicazione
GIORNO 1	FASE 1	applicare 1 mano di CONSOLIDA	microemulsione pronto uso	ruolo o plafone	0,08	nd	4h
	FASE 2	Applicazione di una mano di EASY 130	Applicazione malta decorativa EASY 130 granulometria 0-300 micron, colorato, PRONTO USO, Applicazione rasata, nel colore desiderato. Tenere sempre ben pulita la lama del frattone durante l'applicazione. Carteggiare con grana P120	frattone dentato monolitho®	0,8	nd	6h
GIORNO 2	FASE 3	Applicazione di una mano di EASY STUCCO	Applicazione malta decorativa EASY 200 granulometria 0-60 micron, colorato, PRONTO USO, Applicazione rasata, nel colore desiderato. Tenere sempre ben pulita la lama del frattone durante l'applicazione. Carteggiare con grana P120-220 a seconda della sfumatura desiderata	frattone dentato monolitho®	0,5	nd	6h
GIORNO 3	FASE 4	applicare 1 mano di CONSOLIDA	microemulsione pronto uso	ruolo o plafone	0,08	nd	4h

CICLI MONOLITHO®							
Ciclo MONOLITHO® EASY effetto velluto							
	FASI	azione	preparazione	strumento	consumo circa kg/mq	pot life	tempo per sovrapplicazione
	FASE 5	applicare 1 mano di Finitura	Applicazione finale "pettinata" a rullo di finitura trasparente nella versione desiderata. E' consigliata la finitura satinata. La finitura lucida potrebbe richiedere ulteriori riprese aggiuntive. I prodotti all'acqua si possono diluire fino al 5% con acqua	rullo mohair pelo corto	0,07	1h	4h
GIORNO 4	FASE 6	applicare 1 mano di Finitura	Applicazione finale "pettinata" a rullo di finitura trasparente nella versione desiderata. E' consigliata la finitura satinata. La finitura lucida potrebbe richiedere ulteriori riprese aggiuntive. I prodotti all'acqua si possono diluire fino al 5% con acqua	rullo mohair pelo corto	0,07	1h	4h
					7 gg per essiccazione completa		