

Ciclo MONOLITHO® TINGO effetto VELLUTO

CICLI MONOLITHO®							
Ciclo MONOLITHO® TINGO effetto VELLUTO							
	FASE	azione	preparazione	strumento	consumo circa kg/mq	pot life	tempo per sovrapplicazione
GIORNO 1	FASE 1	applicare 1 mano di CONSOLIDA	microemulsione pronto uso	ruolo o plafone	0,08	nd	4h
	FASE 2	SOLO A PAVIMENTO Applicazione di una mano di TINGO 500	Applicazione malta decorativa TINGO 500 granulometria 0-500 micron, neutro, miscelarlo con la sua polvere in rapporto 100:50, Applicazione rasata. Tenere sempre ben pulita la lama del frattone durante l'applicazione. Carteggiare con grana P80	frattone dentato monolitho®	1	40min	8h
GIORNO 2	FASE 2 BIS	SOLO A PAVIMENTO Applicazione della seconda mano di TINGO 500	Applicazione malta decorativa TINGO 500 granulometria 0-500 micron, neutro, miscelarlo con la sua polvere in rapporto 100:50, Applicazione rasata. Tenere sempre ben pulita la lama del frattone durante l'applicazione. Carteggiare con grana P80	frattone dentato monolitho®	1	40min	8h
GIORNO 3	FASE 3	Applicazione della prima mano di TINGO 100	Applicazione malta decorativa TINGO 100 granulometria 0-100 micron, colorato, miscelarlo con la sua polvere in rapporto 100:50, Applicazione rasata, nel colore desiderato. Tenere sempre ben pulita la lama del frattone durante l'applicazione. Carteggiare con grana P120	frattone dentato monolitho®	0,5	40min	8h

CICLI MONOLITHO®							
Ciclo MONOLITHO® TINGO effetto VELLUTO							
	FASI	azione	preparazione	strumento	consumo circa kg/mq	pot life	tempo per sovrapplicazione
GIORNO 4	FASE 5	Applicazione della seconda mano di TINGO 100	Applicazione malta decorativa TINGO 100 granulometria 0-100 micron, colorato, miscelarlo con la sua polvere in rapporto 100:50, Applicazione rasata, nel colore desiderato. Tenere sempre ben pulita la lama del frattone durante l'applicazione. Carteggiare con grana P120	frattone dentato monolitho®	0,5	40min	8h
GIORNO 5	FASE 6	applicare 1 mano di CONSOLIDA	microemulsione pronto uso	ruolo o plafone	0,08	nd	4h
	FASE 7	applicare 1 mano di Finitura	Applicazione finale "pettinata" a rullo di finitura trasparente nella versione desiderata. E' consigliata la finitura satinata. La finitura lucida potrebbe richiedere ulteriori riprese aggiuntive. I prodotti all'acqua si possono diluire fino al 5% con acqua	ruolo mohair pelo corto	0,07	1h	4h
GIORNO 6	FASE 8	applicare 1 mano di Finitura	Applicazione finale "pettinata" a rullo di finitura trasparente nella versione desiderata. E' consigliata la finitura satinata. La finitura lucida potrebbe richiedere ulteriori riprese aggiuntive. I prodotti all'acqua si possono diluire fino al 5% con acqua	ruolo mohair pelo corto	0,07	1h	4h
					7 gg per essiccazione completa		