

PRIMER M

PRIMER DI PROFONDITA' PER LAVANDINI, DOCCE E LOCALI UMIDI E PROTETTIVI BASE SOLVENTE

SCHEDA TECNICA N°			
PRIMER M			
Edizione	02/2018		
Revisione	0		
Pagina	1	di	1

Descrizione

Prodotto a base di polimeri sintetici dispersi in acqua additivato con particolari promotori di adesione.

Impieghi principali

Evita l'assorbimento di acqua in lavandini, docce o zone con ristagno d'acqua preparate con microcemento CLASSIC, TINGO O EASY WALL & FLOOR, applicato prima della successiva protezione con finiture trasparenti.

Promotore di adesione per superfici ceramiche e in calcestruzzo poco assorbenti per la realizzazione di rivestimenti vari.

Impregnante e consolidante per intonaci, gesso e stucchi.

Caratteristiche generali

Migliorare l'adesività del successivo rivestimento e riduce la porosità, bonifica ed uniforma l'assorbimento.

Rapida penetrazione.

Ottima adesione su ceramica, calcestruzzo, asfalto stradale e similari, vecchie pitturazioni.

Indefinitamente ricopribile con se stesso.

Preparazione dei supporti

I supporti devono presentarsi puliti, sani ed asciutti, esenti da parti friabili.

Preparazione del prodotto

Monocomponente da omogeneizzare in latta, prima dell'uso.

Modalità applicative

Applicazione a rullo, pennello o spruzzo.

Su supporti particolarmente porosi diluire la prima mano al 20% con acqua per migliorare la penetrazione e applicare la seconda tale quale.

Il consumo reale dipenderà dal tipo di supporto e soprattutto dal suo grado di assorbimento.

Colori di serie

Trasparente

Caratteristiche Tecniche

DATO TECNICO	METODO	UN. MIS.	INTERVALLO DI VALORI
Peso specifico a 20°C	UNI EN ISO 2811	Kg/Lt	1,05 ± 0,05
Residuo secco	UNI EN ISO 3251	% (p/p)	30 ± 1
Viscosità Brookfield a 20°C	ASTM D 2196	cPs	750 ± 100
Consumo		Kg/mq	0,120
Spessore		micron	29

Tempi di reazione 20°C e 50% U.R.

Fuori polvere	1 h 30 min.
Secco al tatto	4 h
Sovrapplicazione	24 h

Temperature di applicazione

Da +10° a +40° C.

Temperature di esercizio

Da -20° a +70° C

Resistenze chimiche

V. tabella

Stabilità allo stoccaggio

Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia di immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +30°C

Confezioni

Da 1 - 5 Kg

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. I dati possono essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

MONOLITHO® brand of
Ecosistemi srl
via anfossi 8 16164 Genova
010711502.