


PRIMER

3 h.
SECCO AL
TATTO

6 h.
PER
RICOPERTURA

0,04
kg/m²
ogni mano

CONSOLIDA



cod. 1009

monolitho®

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONSOLIDA è un fissativo di fondo impregnante e consolidante a base di un particolare legante acrilico in dispersione acquosa e additivi specifici atti a conferire proprietà di penetrazione, consolidamento e buona capacità di idrorepellenza. CONSOLIDA per la sua composizione non è filmogeno e quindi, pur donando ottime proprietà di consolidamento ed un buon grado di idrorepellenza al supporto su cui viene applicato, non crea ostacolo alla permeabilità del vapore acqueo. CONSOLIDA non ha effetti tossici, non è infiammabile, è resistente alle sostanze alcaline ed alle intemperie, è pronto all'uso.

CAMPI D'IMPIEGO

CONSOLIDA è di impiego ottimale quale impregnante, consolidante di fondo all'interno ed all'esterno su intonaco, calcestruzzo, eternit, gesso, rasature a stucco, pietra e tutti i materiali edili che presentano un buon grado di assorbenza e porosità. È particolarmente indicato in ambienti alimentari e locali pubblici in quanto non è tossico e non emana cattivi odori. Può essere inoltre utilizzato, su superfici interne, o in casi estremi anche in facciata, come fondo di preparazione per pitture e intonaci minerali a base di calce per l'alto potere consolidante su intonaci friabili e vecchie pitture sfarinanti, facendo attenzione a non formare pellicola per non compromettere l'aggancio chimico della finitura minerale. È ideale in tutti i casi in cui si voglia uniformare la superficie diminuendone notevolmente l'assorbenza e garantendo un buon grado di ancoraggio alla successiva pittura.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Rimuovere eventuali parti friabili o in fase di distacco mediante spazzolatura e raschiatura. Eliminare eventuali tracce di muffa con appropriato intervento risanante.

CONSOLIDA è pronto uso. Il prodotto, dopo averlo mescolato accuratamente, si applica a pennello, rullo spruzzo avendo cura durante l'applicazione di saturare bene la superficie. In caso di pareti molto assorbenti

o particolarmente friabili si consiglia l'applicazione di una seconda mano dopo 2 - 3 ore. L'applicazione di successivi prodotti di finitura va eseguita dopo almeno 4 - 5 ore. Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con acqua. Evitare l'applicazione in condizioni ambientali critiche: tempo piovoso, pareti gelate, forti insolazioni. Proteggere da pioggia e gelo durante l'essiccazione.

RACCOMANDAZIONI

Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.

- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C)
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%
- Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C
- Non applicare con il rischio di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, o con nebbie persistenti.
- Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.
- Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con acqua.

PRIMER

CONSOLIDA

cod. 1009

AVVERTENZE

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Usare occhiali protettivi e guanti. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

CONFORME ALLA NORMA: N.C.

DATI TIPICI INDICATIVI DEL PRODOTTO

Cod. art.	1009
Confezione	20/5/1 LT.
Aspetto	Liquido trasparente biancastro
Solvente	Acqua (prima dell'essiccazione)
Colore	trasparente incolore
Peso specifico	1,0±0,05 kg/l
Classificazione secondo D.Lgs. n.161 del 27/03/2006	g) primer; Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010= 30g/l Valore max C.O.V. nel prodotto: 30 g/l di preparato

VALORI ED INFORMAZIONI APPLICATIVE (a 20°C e 50% umidità relativa)

Consumo	0,025 :0,040 kg/mq
Secco al tatto	1-3 ore
Tempo fra le due mani	4/6 ore (in funzione della temperatura)